

Karta Techniczna Produktu

Topnik AC – 81/N



Bezkalafoniowy, ciekły, wysokoaktywny topnik typu 2.1.2/3 A jest wodnym roztworem związków organicznych. Przeznaczony do nakładania ciekłego stopu Sn60/Pb na płytki drukowane w cynowarkach rolkowych (rolltinner).

Zastosowanie:

- Przeznaczony do nakładania ciekłego stopu Sn60/Pb na płytki drukowane w cynowarkach rolkowych (rolltinner)

Instrukcja użytkowania (Stosowanie) :

Topnik nanosić na płytki drukowane przez nawalcowanie, falą topnika lub za pomocą pędzla. Pozostałości topnika są korozyjne i bezpośrednio po cynowaniu należy usuwać je dokładnie ciepłą wodą (o temp. ok. 50 a następnie zimną wodą, stosując metodę zanurzeniową lub natrysk.

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
100 ml (oliwiarka)	4 lub 20	ART.AGT-110

